



Fecha de revisión : 24.01.2022

Número de revisión : Rev01

Página : 1

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE POLÍMEROS

TORTOISE® TORPUR 127

Sellador de juntas a base de poliuretano, de un solo componente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Torpur 127 es un sellador de juntas monocomponente a base de poliuretano que cura por reacción con la humedad del aire, tiene alta resistencia mecánica y química, resistencia al estiramiento/desgarro y abrasión, y es de elasticidad permanente, apto para uso en superficies horizontales y juntas verticales.

PROPIEDADES :

- Resistente a productos químicos.
- No contiene sustancias tóxicas después del curado.
- Posee excelente adherencia.
- Es adecuado para aplicaciones al aire libre y es resistente a los rayos UV.
- Pintable.
- Es resistente a diferentes condiciones climáticas. (-30°C/+120°C)
- Tiene la característica de crear una superficie lisa..

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

- Torpur 127 ;
- En juntas de dilatación horizontales/verticales interiores y exteriores de edificios,
- En dilataciones de dilatación horizontal y vertical entre elementos prefabricados en todo tipo de edificación,
- En canales de riego,
- Se utiliza como relleno de juntas en superficies de hormigón, madera y metal.
- También apto para uso en juntas de aguas residuales y plantas de tratamiento de aguas residuales (Probado de acuerdo con las Normas DIBT para la exposición a aguas residuales).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies de aplicación deben estar secas y limpias. Residuos de hormigón y yeso mecánicamente; Los desechos de aceite, grasa, combustible y parafina deben limpiarse con solventes químicos.

- Dureza de la superficie del hormigón a aplicar: R28 = 15 Mpa
- Temperatura: 5-35 °C
- Humedad relativa: < 85%..

CEBADOR:

Metal, madera, hormigón, etc. Se adhiere fácilmente a muchas superficies sin necesidad de una aplicación de imprimación.

SOLICITUD :

Aplicado con pistola de salchichas Torpur 127.

- El material aplicado debe protegerse contra el agua y la lluvia, factores externos y esfuerzos mecánicos hasta que se cure.

- El consumo se mantiene bajo control evitando que Torpur 127 se pegue a los fondos de las juntas mediante mechas de polietileno. El tamaño de la mecha de polietileno debe ser superior al 20%-25% del diámetro de la junta.
- El ancho y la profundidad de la junta no deben ser inferiores a 5 mm.

En aplicaciones manuales, la salchicha se coloca en la pistola y se inyecta en la junta sin crear burbujas de aire.



Fecha de revisión : 24.01.2022

Número de revisión : Rev01

Página : 2

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE POLÍMEROS

TORTOISE® TORPUR 127

Sellador de juntas a base de poliuretano, de un solo componente

CONSUMO:

Ancho de junta x Profundidad de junta (mm)	Consumo (m/600 ml embutido amb.)
5x5	24,0
10x10	6,0
12x10	5,0
15x10	3,9
20x10	3,0
40x15	0,9

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE:

Envasado de salchichas de 600ml

RESISTENCIA QUÍMICA:

Es resistente al agua, agua de mar, álcalis diluidos, lechadas de cemento y detergentes dispersos en agua.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

- Se debe proteger del agua, las heladas y las inclemencias del tiempo.
- Debe almacenarse en un ambiente seco y fresco (entre +10 oC y +25 oC).
- La fecha de producción y la fecha de vencimiento están en el empaque.
- La vida útil es de 12 meses si se siguen las condiciones de almacenamiento especificadas

SEGURIDAD:

Los usuarios deben consultar las Hojas de datos de seguridad de materiales más recientes, incluidos datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad, para obtener información o consejos sobre el manejo, almacenamiento y eliminación seguros de productos químicos.

ADVERTENCIAS:

- No debe aplicarse en áreas cerradas o el ambiente debe estar bien ventilado debido al olor a solvente a largo plazo.
- En tiempo frío, los envases deben mantenerse a +15°C durante al menos 24 horas antes de la aplicación.
- No se debe observar la presión del vapor de agua del lado negativo en las superficies de aplicación. En tal caso, se debe realizar una aplicación de aislamiento especial antes de la aplicación.
- Después de la aplicación, se debe proteger la superficie contra agua, lluvia, rocío, nieve, granizo y similares hasta que esté completamente seca.
- Se debe considerar que la resistencia mecánica y química total se dará a los 7 días.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Limpieza de herramientas Torpur 127 se puede limpiar antes de curar con acetato de etilo u otros solventes adecuados. Los materiales secos solo se pueden limpiar con aplicaciones mecánicas.



Fecha de revisión : 24.01.2022

Número de revisión : Rev01

Página : 3

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE POLÍMEROS

TORTOISE® TORPUR 127

Sellador de juntas a base de poliuretano, de un solo componente

COSAS A PRESTAR ATENCIÓN:

- Contiene disolvente, es inflamable.
- No acercarse con llama abierta y no fumar durante la aplicación.
- Solo trabaje en áreas adecuadamente ventiladas y al aire libre. Tenga en cuenta que el olor a solvente puede ocurrir en áreas cerradas.
- Utilice guantes, gafas y ropa protectora.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- No lo tragues.
- Sólo para uso profesional, manténgase fuera del alcance de los niños.

los pedidos se basa en nuestros términos de venta y envío actuales. Los usuarios siempre deben considerar la última edición de la Hoja de datos del producto (tds), que pueden obtener de nuestra empresa o de nuestro sitio web, solicitando a nuestra empresa el producto correspondiente.

DECLARACIÓN:

La información proporcionada aquí para nuestros productos, y en particular las recomendaciones con respecto a su aplicación y uso final, se brindan de buena fe en función de nuestro conocimiento y experiencia actuales cuando normalmente se almacenan, preparan y aplican correctamente. Los productos, las superficies de aplicación y las áreas de aplicación muestran una gran diversidad en la práctica. Por esta razón, al utilizar nuestros productos, asegúrese de aplicar el producto adecuado en las condiciones adecuadas y en el lugar adecuado, y siga estrictamente la información e instrucciones proporcionadas por nuestra empresa sobre la idoneidad comercial y/o idoneidad para un fin determinado. En caso contrario, nuestra empresa no se hace responsable de los daños que puedan producirse. El usuario (user) del producto debe probar la idoneidad del producto para la aplicación y el propósito para el que pretende utilizar el producto. Se reserva el derecho a modificar las características de nuestros productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. La aceptación de todos



Fecha de revisión : 24.01.2022

Número de revisión : Rev01

Página : 4

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE POLÍMEROS

TORTOISE® TORPUR 127

Sellador de juntas a base de poliuretano, de un solo componente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Calificación (23°C & % 55 RH)	UNIDAD	MÉTODO	Propiedades
Color			Blanco, Gris, Colores Ral
peso específico	gr/cm ³	ASTM D792	1.25 ± 0,05
Dureza (7 días)	Shore A	ASTM D2240	25-30
Temperatura de trabajo	°C		+5°C/+30°C
Alargamiento a la rotura	%	ASTM D412	> 600
Toque Seco	dakika		60-90
Ajuste de tiempo	Hora	-	24 (Para espesores de 2,5mm – 3mm)
Máx. Espaciado de juntas	cm		4
Contenido solido	%	ASTM D2369	94-96
Punto de inflamabilidad	°C	ASTM D93	>60
Fuerza de adhesión	MPa	ASTM D4541	1,5-2
Compuesto orgánico volátil	g/L	ASTM D3960	40-60
Duración	Mese	-	12